



MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADA

Ventajas de Usar MELKURE E

- Las resistencias mecánicas se incrementan.
- Ayuda a evitar el agrietamiento.
- Reduce consumo de agua.
- Se aplica solo una vez.
- Ahorra mano de obra y supervisión de la obra.

MELKURE E Es una membrana de curado parafínica de altos sólidos en emulsión acuosa para concreto. Al entrar en contacto con la superficie del concreto o mortero forma una película que retiene el agua y restringe al máximo la evaporación asegurando la perfecta hidratación del cemento.

Proporciona un excelente curado mejorando la resistencia mecánica, reduciendo el agrietamiento e incrementando la durabilidad.

Es de uso imprescindible para zonas cálidas, con vientos rasantes fuertes.

Cumple con Norma ASTM C309.

Campos de Aplicación: concreto premezclado, concreto elaborado en obra...



“ MELKURE E asegura las resistencias finales y ayuda a evitar la fisuración del concreto...”



Datos Técnicos

Aspecto: Líquido color blanco.

Densidad 0.98 g/cm³

No contiene Agentes Tóxicos ni corrosivos ni inflamables.

Vida de Almacén: 6 meses en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales.

...prefabricados y en general donde se requiera un desarrollo óptimo de resistencias. Especialmente útil en climas secos o con viento.

Forma de Empleo del MELKURE E

Agite el MELKURE E antes de usarse.

Se debe aplicar tan pronto desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuando la superficie cambie de brillante a mate.

Aplice por aspersión, rodillo o brocha cubriendo totalmente y con

el rendimiento especificado.

Proteja de la lluvia la película de membrana por lo menos 2 hrs. Y del tráfico por lo menos 5 días.

Si se aplicara algún recubrimiento posterior recomendamos retirar la película formada por la membrana lavándola con shampoo neutro.

Rendimiento

Para concreto Normal:

5 m²/lt

Para concreto lanzado:

2 a 3 m²/lt

(Dependiendo de la rugosidad de la superficie)

Presentaciones:

- Cubeta 19 lts
- Tambor 200 lts

“ Consulte nuestro Departamento Técnico para casos específicos. ”

Recomendaciones

La Membrana **MELKURE E** no deberá diluirse ni mezclarse con otros materiales.

Almacene el producto en su envase original cerrado y en condiciones de temperatura normales (15-30°C), evitando condiciones de congelamiento.

En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 min y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

Hecho en México por: **Meltek Chemie, S.A. de C.V.**

TELÉFONOS: (427) 105-3222 (427) 1000 307

Visite nuestra página:
www.meltek.com.mx